

IRAN KETONE 1580-X-50

رزین آلکید کوتاه روغن

ردیف	مشخصات آزمون	نتایج
۱	درصد جامد	۵۰ ± ۱٪
۲	عدد اسیدی (در فرم تحويل)	۶-۱۰ (mg KOH/gr)
۳	محتوی هیدروکسیل (در جامد رزین)	۳۰-۴۵ (mg KOH/gr)
۴	جرم مخصوص	۰/۹۹ (gr / ml)
۵	گرانروی (در فرم تحويل)	۴۵-۶۰ (stock)
۶	رنگ (گاردنر)	۳-۴
۷	حلال	زایلین
۸	آستانه دمای اشتعال	۲۶(°C)
۹	درصد روغن	۳۴٪
۱۰	نوع روغن / اسیدچرب	سویا
۱۱	نوع الكل	گلیسرین
۱۲	حلال های سازگار	هیدروکربن های آروماتیک، استرها، کتون ها
۱۳	حلال های ناسازگار	هیدروکربن های آلیفاتیک، برخی الكل ها
۱۴	رزین های قابل اختلاط	نیترات سلولز، اوره و ملامین، فنیک رزین
۱۵	نوع واکنش پذیری و خشک شدن	تبخیر حلal / واکنش شیمیایی

کاربردها:

ساخت رنگ ها و پوشش های کوره ای چکشی- آستری های با چسبندگی بالا بر روی فلزات- آستری های مقاوم به خوردگی- بتونه های فوری.

خواص رزین:

مقاومت ضربه پذیری بالا- براقیت مناسب- سختی بالا- چسبندگی عالی بر روی سطوح فلزی- سرعت خشک شدن مناسب- واکنش پذیری مناسب با هاردنر آمینی.

شرایط نگهداری:

دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک تا ۶ ماه می توان نگهداری کرد. جهت افزایش ماندگاری پس از استفاده، درب ظرف را کامل ببندید.

توجه: اطلاعات ارائه شده در این برگه فنی بر مبنای نتایج علمی و آزمایشگاهی به ثبت رسیده است. لذا پیشنهادات ارائه شده بدون گارانتی می باشد زیرا روش های استفاده از این محصول از عهده ای ما خارج است. توصیه می شود قبل از مصرف نهایی، کارشناسان محترم با انجام تست های تکمیلی در آزمایشگاه از صحت فرمولاسیونی خود با این محصول، اطمینان حاصل نمایند.