IRAN KETONE 1410-T-75

رزین مالئیک (سخت)

ردیف	مشخصات آزمون	نتایج
۱	درصد جامد (ASTM D-1259)	۷۵ ± ۱ ٪
۲	عدد اسیدی (در فرم تحویل) (ASTM D-1639)	۳۰-۳۴ (mg KOH/gr)
۳	محتوی هیدروکسیل(در جامد رزین) (ASTM D-4274)	۶۰-۸۰ (mg KOH/gr)
۴	جرم مخصوص (۲۵°C) (ASTM D-1475)	۱/۱۷ (gr / ml)
۵	گرانروی (در فرم تحویل) (۲۵°C) (ASTM D-562)	۲۰۰-۲۲۰(stock)
۶	رنگ (گاردنر) (ASTM D-1544)	۸-۹
۷	حلال	تولوئن
۸	آستانه دمای اشتعال (ASTM D-93)	۵(°C)
۹	نوع ماده اصلاح کننده	آبیتیک اسید
۱۰	نوع الکل (ASTM D-1615)	گلیسرین
۱۱	حلال های سازگار	هیدروکربن های آروماتیک ،استرها،کتون ها، اترها، برخی الکل ها
۱۲	حلال های ناسازگار	هیدروکربن های آلیفاتیک، برخی الکل ها
۱۳	رزین های قابل اختلاط	آلکیدهای کوتاه روغن، پلی استرهای اشباع، اکریلیک ها، نیترات سلولز، اپوکسی رزین، اوره و ملامین
۱۴	نوع واکنش پذیری و خشک شدن	واکنش شیمیایی/ تبخیر حلال

کاربردها:

رنگ های فوری- سیلر و کیلر و رنگهای نیم پلی استری مخصوص چوب- سخت کننده فرمولاسیون های بتونه فوری- رنگهای ترافیک- رنگ های کوره ای چکشی.

خواص رزین:

براقیت عالی- سختی عالی- حلالیت در دامنه وسیعی از حلال ها- خشک کاری سریع- سازگاری بلندمدت در حالت مخلوط- کمک به قابلیت دیسپرس کران مناسب رنگ دانه ها و فیلرها.

شرایط نگهداری:

دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک تا ۶ ماه می توان نگهداری کرد. جهت افزایش ماندگاری پس از استفاده، درب ظرف را کامل ببندید.

توجه: اطلاعات ارائه شده در این برگه فنی بر مبنای نتایج علمی و آزمایشگاهی به ثبت رسیده است.لذا پیشنهادات ارائه شده بدون گارانتی می باشد زیرا روش های استفاده از این محصول از عهده ی ما خارج است. توصیه می شود قبل از مصرف نهایی، کارشناسان محترم با انجام تست های تکمیلی در آزمایشگاه از صحت فرمولاسیونی خود با این محصول، اطمینان حاصل نمایند.

نشانی : ایران ، تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خ شیرازی جنوبی ، خ قانعی راد ، پلاک ۸ ، طبقه سوم واحد۴
تلفکس : ۸-۲۱۸۸۰۵۹۴۰۵- ۹۸+
WWW.IRANKETONE.COM
info@iranketone.com

IRAN KETONE